

# KOMAPRIM

A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST KOMAPRIM ZÁKLAD



**Vysoká antikoroziční ochrana**



**Vynikající přilnavost**



**Rychlé zasychání**



## INFORMACE O PRODUKTU

<b>Popis výrobku</b>	Komaprim Základ je syntetická základní barva s vynikajícím antikorozním účinkem kombinujícím bariérový a inhibiční efekt. Hodí se pro nátěry lehkých kovů (zinek, hliník), barevných kovů, oceli i zoxidovaných pozinkovaných podkladů. Barva je určena jak pro vnitřní, tak i venkovní použití. Dobře odolává vlhkosti. Neobsahuje chrom ani olovo.
<b>Vlastnosti nátěrového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Základní barva</li><li>• <b>Určení:</b> Pro interiér i exteriér</li><li>• <b>Odolnost proti působení vody:</b> Vyšší odolnost proti vlhkosti</li><li>• <b>Ostatní:</b> Možnost přisoušení do 60°C, výborný antikorozní účinek</li></ul>
<b>Teoretická vydatnost</b>	12-15 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě
<b>Počet vrstev</b>	1-2vrstvy
<b>Zasychání</b>	Nátěr je suchý na dotek po 1 hodině. Další vrstvu možno nanášet po 1 hodině.  <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
<b>Barevné odstíny</b>	Šedá a červenohnědá

<b>Balení</b>	0,75l, 4l a 10l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 480 g/l VOC.
<b>Základní složení</b>	
<b>Hustota</b>	1,4-1,55g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Neředí se.
<b>Doba použitelnosti</b>	5 let od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

## POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před použitím odstraňte případný škrálop, důkladně promíchejte, nepřidávejte cizí složky, neředte.
<b>Příprava podkladu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nátěry lehkých kovů:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zbavte povrch odlupujících se kusů starého nátěru.</li> <li>b. Povrch odmastěte, zbavte prachu a umyjte.</li> <li>c. Hladké soudržné nátěry přebruste jemným smirkovým papírem.</li> </ul> </li> <li>• Nátěry zoxidované pozinkované oceli:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prorezivělá místa obruste, případné nesoudržné zbytky starých nátěrů odstraňte</li> <li>b. Povrch odmastěte, zbavte prachu a umyjte.</li> <li>c. Celý povrch přebruste jemným smirkovým papírem, vzniklý prach odstraňte.</li> </ul> </li> <li>• Nátěr oceli:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Povrch zbavte odlupujících se zbytků rzi a starých nátěrů.</li> <li>b. Povrch odmastěte, zbavte prachu a umyjte.</li> <li>c. Celý povrch očistěte od rzi jemným smirkovým papírem, vzniklý prach odstraňte.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu</b> Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
<b>Natírání</b>	<p><b>Způsob nanášení:</b> Štětec, váleček nebo vysokotlaké stříkání Airless. V 1–2 vrstvách (ocel a prorezivělá místa zvlášť doporučujeme ošetřit 2 vrstvami).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jako vrchní nátěr nezelezných podkladů naneste Komaprim 2v1, Komaprim 3v1, nebo Dulux Universal lesk/mat v 1–3 vrstvách.</li> <li>• Na ocelové povrchy doporučujeme nanést Dulux Universal lesk/mat v 1–3 vrstvách.</li> <li>• Pro méně náročné vnitřní aplikace naneste pouze 1 další vrstvu Komaprim Základ.</li> <li>• Tloušťka suché vrstvy Komaprim Základ by měla být 25–35 µm/vrstvu.</li> </ul>

	<p><b>Upozornění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Před natíráním povrchu již dříve natřeného jiným druhem barvy je třeba udělat zkoušku snášenlivosti s novým nátěrem.</li> <li>• Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.</li> <li>• Nasákavé materiály (hadry, piliny, papír apod.) znečištěné lakem průběžně likvidujte – nebezpečí samovznícení.</li> </ul>
<p><b>Čištění malířského náradí</b></p>	<p>Čištění pomůcek ředidlem S 6006 nebo jiným běžným ředidlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy.</p>

### DALŠÍ INFORMACE

<p><b>Skladování a přeprava</b></p>	<p>Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do 60 měsíců od data uvedeného na obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–25 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></p>
<p><b>Bezpečnostní zásady</b></p>	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
<p><b>Doplňkové informace</b></p>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrajujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí-pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<p><b>Datum aktualizace</b></p>	<p>Leden 2015</p>